



MSM-328 Flatpack Magnet




Daten

Gehäusematerial	PA-GF, schwarz
Vergussmasse	Epoxid, schwarz
Magnetische Orientierungsrichtung	Über Gehäuselänge

Magnetic Material	N30H	
Remanence Br	mT	1105
Coercivity HcB	kA/m	836
Coercivity HcJ	kA/m	1274
Energy Product (BH) max.	kJ/m ³	235
Magnetic Moment M	x10 ⁻⁵ Vs cm	3.42
Operating Temperature	°C	-20 to 85
Temperature Coefficient Tk(Br)	%/°C	-0.11

Angaben nominal, sofern nicht anderweitig angeführt.

Abmessungen in mm



Kundenspezifische Typen, anderes Magnetmaterial und Hochtemperaturlösungen verfügbar.